

Alařım Özellikleri: 1xxx, 3xxx, 6xxx

ALAřIM NO: 1050										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diđer Her biri	Diđer Toplam
Min.										
Max.	0,15	0,40	0,01	0,01	0,05	0,02	0,02		0,03	0,10

ALAřIM NO: 1070										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diđer Her biri	Diđer Toplam
Min.										
Max.	0,10	0,17	0,01	0,01	0,05	0,01	0,02		0,03	0,10

ALAřIM NO: 1080										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diđer Her biri	Diđer Toplam
Min.		0,08								
Max.	0,10	0,12	0,01	0,01	0,05	0,01	0,02		0,03	0,10

ALAřIM NO: 3003										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diđer Her biri	Diđer Toplam
Min.			0,05	1,00						
Max.	0,60	0,70	0,20	1,50	0,10	0,10	0,05	0,05	0,03	0,10

ALAřIM NO: 3103										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diđer Her biri	Diđer Toplam
Min.	0,10		0,01	0,90	0,03	0,07		0,06		
Max.	0,50	0,70	0,10	1,50	0,30	0,20	0,10	0,10	0,05	0,15

ALAřIM NO: 6005										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diđer Her biri	Diđer Toplam
Min.	0,60	0,20	0,01		0,40	0,03				
Max.	0,90	0,35	0,10	0,10	0,60	0,10	0,10	0,10	0,05	0,15

ALAřIM NO: 6060-B										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diđer Her biri	Diđer Toplam
Min.	0,38	0,30			0,45					
Max.	0,45	0,35	0,14	0,14	0,55	0,14	0,03	0,03	0,10	0,10

ALAřIM NO: 6060-30										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diđer Her biri	Diđer Toplam
Min.	0,38	0,18		0,01	0,45					
Max.	0,43	0,23	0,04	0,06	0,53	0,03	0,02	0,02	0,02	0,15

ALAŞIM NO: 6060-90										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diğer Her biri	Diğer Toplam
Min.	0,50	0,18			0,50					
Max.	0,55	0,23	0,04	0,06	0,55	0,03	0,02	0,02	0,02	0,15

ALAŞIM NO: 6063-35										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diğer Her biri	Diğer Toplam
Min.	0,38	0,18			0,45					
Max.	0,45	0,24	0,03	0,05	0,53	0,03	0,01	0,02	0,02	0,10

ALAŞIM NO: 6082										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diğer Her biri	Diğer Toplam
Min.	0,70	0,17		0,40	0,60					
Max.	1,30	0,50	0,10	1,00	1,20	0,20	0,10	0,25	0,05	0,15

ALAŞIM NO: 6463										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diğer Her biri	Diğer Toplam
Min.	0,20		0,15		0,45					
Max.	0,60	0,20	0,20	0,05	0,49	0,05	0,02	0,02	0,05	0,15